

TÜRKİYE | HALI

HALI SIRTLIĞI DISPERSİYONLARI İÇİN VINNAPAS® VAE

VINNAPAS® vinil asetat etilen kopolimer (VAE) dispersiyonları geniş tezgâhta dokunmuş tufted halı ve yer döşemeleri, dokuma veya keçe iğneleme gibi geniş yelpazede bir halı sırtlığı uygulamaları için kullanılmaya uygundur.

WACKER güçlü bağlama kuvveti, el değışmesi ve mükemmel işlenebilirliği olan bir dizi halı sırtlığı dispersiyonu sunmaktadır. VINNAPAS® VAE dispersiyonları az kokulu olması, düşük emisyon ve tutuşmaya dirençli olmalarıyla öne çıkmaktadırlar.

VINNAPAS® halı sırtlığı dispersiyonları kalsiyum karbonat ve alüminyum trihidrat (ATH) gibi dolgu maddeleriyle birlikte mükemmel bağlayıcıdır ve halı üretim endüstrisinde kullanılan diğer formülasyon katkılarının çoğuyla kolayca bileşik oluşturabilirler.

Servis:

Tüketici servisi formülasyonları geliştirilebilir ve delaminasyon ve tuft bağlama testleri de dâhil halı endüstrisinde kullanılan metotlara göre firma içinde test edilebilir.

VINNAPAS® tescilli bir Wacker Chemie AG markasıdır.

Wacker Chemie AG, Değirmen Sok. No.12, Nidakule Kat 15, İstanbul/Kozyatağı 34742, Türkiye
Tel. +90 216 569-7050, info.turkey@wacker.com, www.wacker.com
www.wacker.com/socialmedia



Ürün Verileri

Kalite	Tip	Katı Madde Miktarı [%ağ.]	Viskozite (RVT, 23 °C, 20 dev/dak.) [mPa.s]	pH	Tg (DSC) [°C]	Tuşe
VINNAPAS® Vinil Asetat Etilen Kopolimer Dispersiyon						
VINNAPAS® CA 5185	VAE	% 51,5 – 54,5	100 – 400	3,0 – 4,5	-7	Yumuşak
VINNAPAS® CA 5317	VAE	% 59,0 – 61,0	2.800 – 4.800	4,0 – 5,0	3	Orta
VINNAPAS® CA 5340	VAE	% 54,0 – 56,0	2.000 – 2.800	4,0 – 5,0	5	Orta
VINNAPAS® CA 55	VAE	% 61,0 – 63,0	1.000 – 3.000	5,0 – 7,0	6	Orta
VINNAPAS® CA 5566	VAE	% 62,5 – 64,0	200 – 800	6,0 – 7,5	8	Orta
VINNAPAS® CA 5677	VAE	% 55,0 – 57,0	100 – 1.200	3,5 – 5,0	10	Orta
VINNAPAS® CA 5880	VAE	% 57,0 – 59,0	500 – 2.500	3,5 – 5,0	18	Sert

Uygulamalar

Kalite	Tufted Geniş tezgâhta dokunmuş	Yer döşemesi	Dokuma	Keçe iğneleme
VINNAPAS® Vinil Asetat Etilen Kopolimer Dispersiyon				
VINNAPAS® CA 5185	••		•	
VINNAPAS® CA 5317	•	•	••	
VINNAPAS® CA 5340	•	•	••	•
VINNAPAS® CA 55	••	••	••	•
VINNAPAS® CA 5566	••	••	••	•
VINNAPAS® CA 5677	•		•	••
VINNAPAS® CA 5880	••	••	••	•

•• = Mükemmel • = İyi

İlk Bakıştaki Özellikler

VINNAPAS® VAE dispersiyonu halı sırtlığı uygulamaları için yüksek kalitede bir bağlayıcıdır. Şunları sağlamaktadır:

- Az koku, düşük emisyon
- Düşük tutuşabilirlik, azaltılmış duman
- Güçlü ilmek bağlama
- İyi delaminasyon kuvveti
- Mükemmel boyutsal stabilite



İlme bağlama testi ön kaplamanın ilk sırtlığın elyaflarına ne kadar iyi yapıldığını inceler.