

HDK[®] H2000



Pyrogene Kieselsäure

Synthetische, hydrophobe, amorphe, flammenhydrolytisch hergestellte Kieselsäure.

INCI Silica Silylate

Eigenschaften

Weißes, hochreines kolloidales Pulver.

Technische Daten

Spezifikation

| Eigenschaft | Bedingung | Wert | Methode |
|----------------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| Stampfdichte | - | 100 - 250 g/l | DIN EN ISO 787-11 |
| pH-Wert ⁽¹⁾ | - | 6,5 - 8,0 | DIN EN ISO 787-9 |
| Trocknungsverlust ⁽²⁾ | - | < 0,6 % | DIN EN ISO 787-2 |
| Kohlenstoffgehalt | - | 2,3 - 3,2 % | DIN ISO 10694 |
| Oberflächenmodifizierung | - | - | Trimethylsiloxy |

¹in 4%iger Dispersion (1:1 Mischung Wasser-Methanol)

²ab Werk (2h bei 105°C)

Allgemeine Eigenschaften

| Eigenschaft | Bedingung | Wert | Methode |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| BET-Oberfläche ⁽¹⁾ | - | ca. 200 m ² /g | DIN ISO 9277 DIN 66132 |
| Dichte ⁽²⁾ | - | 2,2 g/cm ³ | DIN 51757 |
| INCI-Name | - | Silica Silylate | - |
| Restsilanol-Gehalt ⁽³⁾ | - | 25 % | - |

¹der hydrophilen Kieselsäure

²SiO₂

³relativer Silanol-Gehalt bezogen auf die hydrophile Kieselsäure mit ca. 2 SiOH/nm²

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Alle unsere Angaben beruhen auf bestem Wissen. Allerdings übernehmen wir hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns jederzeit technische Änderungen vor. Es liegt in der eigenen Verantwortung des Käufers, die Angaben sowie die Geeignetheit unseres Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Gebrauch zu überprüfen. Vertragliche Regelungen gehen immer vor.

Der Gewährleistungs- und Haftungsausschluss gilt - insbesondere im Ausland - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter.

Anwendungen

- Backblechbeschichtungen
- Farben, Beschichtungen
- Haarpflege
- Hautpflege
- Industriekleber
- Make-up
- Pulverbeschichtungen
- Transport

Anwendungsdetails

HDK[®] H2000 wird als verstärkender Füllstoff in Elastomeren, insbesondere in Silikonelastomeren eingesetzt. HDK[®] H2000 dient als Rieselhilfsmittel und Fluidisierungshilfsmittel für pulverförmige Feststoffe und als Additiv für Antischaummittel.

HDK[®] H2000 ist nicht geeignet für den Einsatz in pharmazeutischen Produkten, Futtermitteln und Lebensmitteln. Eine gute Dispergierung von HDK[®] H2000 ist wichtig für optimale Anwendungseigenschaften.

Weitergehende Hinweise für die Anwendung und Verarbeitung der HDK[®] H2000 sind in unseren HDK-Broschüren und auf der WACKER-Internetseite zu finden.

Verpackung & Lagerung

Verpackung / Gebinde

HDK® H2000 wird in folgender Verpackung angeboten:

- Sackware auf Palette:

15 kg Säcke

Lagerung

Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Versandetikett und dem Abnahmeprüfzeugnis angegeben. HDK® H2000 sollte in den Originalgebinden in trockenen Räumen gelagert werden. Eine Lagerung über den auf dem Produktetikett angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaftswerte ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.

Sicherheitshinweise

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Diese können bei unseren Vertriebsgesellschaften angefordert oder über die WACKER-Internet-Seite ausgedruckt werden. Während des Transportes und der Verarbeitung der HDK® H2000 kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen. Wie andere amorphe Kieselsäuren zeigt HDK® H2000 weder carcinogene (IARC classification, Volume 68, 1997) noch mutagene Wirkung.

QR Code HDK® H2000



Alle technischen, die Qualität und Produktsicherheit betreffenden Fragen richten Sie bitte an:

Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München, Deutschland
productinformation@wacker.com, www.wacker.com

Die in diesem Medium mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Die in diesem Medium gegebenen Hinweise und Informationen erfordern wegen durch uns nicht beeinflussbarer Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Hinweise und Informationen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck. Die Inhalte dieses Mediums sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z. B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.