

# VINNAPAS® 4417 N



## Polymere Dispersionspulver

VINNAPAS® 4417 N ist ein halbflexibles dispergierbares Polymerpulver auf der Basis von Vinylacetat-Ethylen mit guter Offenzeit und ausgezeichneter Zugfestigkeit.

## Eigenschaften

- VINNAPAS® 4417 N ist ein dispergierbares Polymerpulver auf der Basis von Vinylacetat-Ethylen.
- VINNAPAS® 4417 N ist ein polymeres Bindemittel und eignet sich hervorragend zum Modifizieren von zementartigen Trockenmörteln, insbesondere von Fliesenklebern.
- Es bietet eine gute Verarbeitbarkeit, verbesserte Haftung, Flexibilität, Verformbarkeit und Abriebfestigkeit.
- VINNAPAS® 4417 N enthält einen feinen mineralischen Füllstoff als Antiblockmittel. Es wird ohne die Verwendung von organischen Lösungsmitteln, Weichmachern und Filmbildnern hergestellt.
- VINNAPAS® 4417 N hat keinen Einfluss auf die rheologischen Eigenschaften und ist ein Polymerpulver im mittleren Tg-Bereich.
- Es eignet sich zur Formulierung hochwertiger, emissionsarmer, flexibler Fliesenkleber mit ausgezeichneter Zugfestigkeit, insbesondere nach Eintauchen in Wasser und Wärmealterung.

## Technische Daten

### Spezifikation

Eigenschaft	Bedingung	Wert	Methode
Ash content	1000 °C	max. 35 %	spezifische Methode
Gehalt Feststoffe	-	mind. 98 %	EN ISO 3251
Schüttdichte	-	630 - 710 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 60
Korngröße (%)	> 400 µm	max. 4 %	DIN EN ISO 4610

### Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Bedingung	Wert	Methode
Aussehen	-	leicht beiges Pulver	Visuell
Mindesttemperatur Filmbildung	-	4 °C	DIN ISO 2115
Schutzkolloid-Emulgatorsystem	-	Polyvinylalkohol	-
Farbe	-	hellbeige	-
Form	-	Pulver	-

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Alle unsere Angaben beruhen auf bestem Wissen. Allerdings übernehmen wir hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns jederzeit technische Änderungen vor. Es liegt in der eigenen Verantwortung des Käufers, die Angaben sowie die Geeignetheit unseres Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Gebrauch zu überprüfen. Vertragliche Regelungen gehen immer vor.

Der Gewährleistungs- und Haftungsausschluss gilt - insbesondere im Ausland - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter.

Trocken und kühl lagern.

Vor Feuchtigkeit schützen.

## Anwendungen

- Einkomponentige zementäre Fliesenkleber
- Skim Coat

## Anwendungsdetails

Für die Herstellung pulverförmiger Trockenmörtel wie zum Beispiel Kleber oder Spachtelmassen wird VINNAPAS® 4417 N mit den anderen trockenen Stoffen in geeigneten Anlagen gemischt. Beim Mischen sollten keine zu hohen Temperaturen auftreten, da sonst das Dispersionspulver aufgrund seiner thermoplastischen Eigenschaften Agglomerate bilden kann. Das Anrühren der Mörtel oder Spachtelmassen kann nach Zugabe der notwendigen Wassermenge mit der Hand oder maschinell durchgeführt werden. Beim Anrühren mit der Hand, wo nur geringe Scherkräfte aufgebracht werden, empfiehlt es sich, die Massen 5 Minuten reifen zu lassen und dann noch einmal durchzurühren. Bei der Arbeit mit Mischern kann die Reifezeit in der Regel entfallen. Typische Einsatzgebiete von VINNAPAS® 4417 N finden Sie in der folgenden Anwendungstabelle. Mögliche weitere Einsatzgebiete besprechen Sie bitte mit Ihrem WACKER Kundenbetreuer.

## Verpackung & Lagerung

### Verpackung / Gebinde

25 kg Papiersäcke

### Lagerung

Das Produkt ist während der Lagerung vor der Einwirkung von Feuchtigkeit zu schützen. Eine längere Lagerung bei Temperaturen über 30°C, auch in Verbindung mit Druckbelastung, Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung, kann zur Verblockung führen. Offene Gebinde sollten sorgfältig verschlossen und ebenfalls entsprechend gelagert werden. Daher empfiehlt sich ein Lagerhaus, in dem das Produkt kühl und trocken aufbewahrt werden kann. Lagern Sie das Produkt nicht länger als sechs Monate, beginnend mit dem Eingangsdatum, es sei denn, das Analysezertifikat enthält ein anderes Datum, welches dann Vorrang hätte. Eine Lagerung über den empfohlenen Zeitpunkt hinaus bedeutet nicht, dass das Produkt unbrauchbar geworden ist. Eine Überprüfung der für den vorgesehenen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften durch den Anwender ist dann jedoch ratsam.

## Sicherheitshinweise

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Diese können bei unseren Vertriebsgesellschaften angefordert werden oder sind unter folgendem Link im Internet erhältlich: [www.wacker.com/vinnapas](http://www.wacker.com/vinnapas)

## QR Code VINNAPAS® 4417 N



**Alle technischen, die Qualität und Produktsicherheit betreffenden Fragen richten Sie bitte an:**

**Wacker Chemie AG**, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München, Deutschland  
[productinformation@wacker.com](mailto:productinformation@wacker.com), [www.wacker.com](http://www.wacker.com)

Die in diesem Medium mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Die in diesem Medium gegebenen Hinweise und Informationen erfordern wegen durch uns nicht beeinflussbarer Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Hinweise und Informationen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck. Die Inhalte dieses Mediums sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z. B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.