

# VINNAPAS<sup>®</sup> C 341



## Polyvinylacetate & Copolymere

VINNAPAS<sup>®</sup> C 341 ist ein festes, farbloses bis leicht gelbliches Copolymer auf Basis Vinylacetat und Crotonsäure.

## Technische Daten

### Spezifikation

Eigenschaft	Bedingung	Wert	Methode
Säurezahl	-	6,0 - 8,0 mg KOH/g	spezifische Methode
Viscosity in 10 % ethyl acetate	20,0 °C	3,5 - 3,8 mPa·s	ASTM D 445 - 06

## Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Bedingung	Wert	Methode
Lieferungsform	-	Feststoff, farblose bis hell gelbliche Flakes	-
Dichte des Polymers	-	ca. 1,18 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183 /1-3
K-Wert	-	33,5 - 35,5	DIN 53726
Erweichungspunkt	-	ca. 118 °C	ASTM D 3104
Molekulargewicht (Mw)	-	ca. 60000 g/mol	SEC, PS-Standard
Glasübergangstemperatur	-	ca. 42 °C	DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5)
Volatiles	-	< 0,5 Gew. %	spezifische Methode

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Alle unsere Angaben beruhen auf bestem Wissen. Allerdings übernehmen wir hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns jederzeit technische Änderungen vor. Es liegt in der eigenen Verantwortung des Käufers, die Angaben sowie die Geeignetheit unseres Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Gebrauch zu überprüfen. Vertragliche Regelungen gehen immer vor.

Der Gewährleistungs- und Haftungsausschluss gilt - insbesondere im Ausland - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter.

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Diese können bei unseren Vertriebsgesellschaften angefordert oder über die WACKER-Internet-Seite (<http://www.wacker.com>) heruntergeladen werden.

## Anwendungen

- Harzmodifizierung für Verbundwerkstoffe
- Verbundwerkstoffe

## Anwendungsdetails

Produktdaten Schmelzviskosität, 100% Polymer Bohlin Hoch Temperatur Rheometer 100 °C ~ 6100 Pa·s 120 °C ~ 1700 Pa·s 140 °C ~ 300 Pa·s 160 °C,, ~ 90 Pa·s Festgehalt Viskosität Brookfield RVT, in Styrol 20 UpM, 23°C (PML 002) 20 % 80 mPa·s 30 % 220 mPa·s 40 % 1040 mPa·s Typische Einsatzgebiete von VINNAPAS® C 341: - Glasfaserverstärkte Kunststoffe

## Weitere Hinweise

Wird das Produkt in anderen Anwendungen als den aufgeführten Anwendungen eingesetzt, liegen Auswahl, Verarbeitung und Verwendung des Produktes in der alleinigen Verantwortung des Abnehmers. Dabei sind alle gesetzlichen und sonstigen Regelungen zu berücksichtigen.

Bei Fragen in Bezug auf die Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln nach Paragraph 21 CFR (US FDA) bzw. dem deutschen Lebensmittelrecht (BfR) wenden Sie sich bitte an:

Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 D-81737 München Germany

## Verpackung & Lagerung

### Verpackung / Gebinde

VINNAPAS® C 341 ist in Papiersäcken zu je 25 kg abgepackt. Auf Anfrage ist das Produkt auch im Big Bag lieferbar.

### Lagerung

Um ein Verblocken von VINNAPAS® C 341 zu vermeiden, darf eine Lagertemperatur von 20°C nicht überschritten werden. Zusätzlich muss das Produkt trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate, beginnend mit Warenübernahme.

## Sicherheitshinweise

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Diese können bei unseren Vertriebsgesellschaften angefordert werden oder sind unter folgendem Link im Internet erhältlich: [www.wacker.com/vinnapas](http://www.wacker.com/vinnapas)

## QR Code VINNAPAS® C 341



**Alle technischen, die Qualität und Produktsicherheit betreffenden Fragen richten Sie bitte an:**

**Wacker Chemie AG**, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München, Deutschland  
[productinformation@wacker.com](mailto:productinformation@wacker.com), [www.wacker.com](http://www.wacker.com)

Die in diesem Medium mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Die in diesem Medium gegebenen Hinweise und Informationen erfordern wegen durch uns nicht beeinflussbarer Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Hinweise und Informationen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck. Die Inhalte dieses Mediums sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z. B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.